

POLIGRIP M 16

Adesivo poliuretano ad alta resistenza specifico per prima mano su pellami deboli o particolarmente ingrassati

Caratteristiche tecniche

	<u>Dato</u>	<u>Tolleranza</u>	<u>Metodo</u>
Viscosità a 20°C	200 mPa.s	±15%	ICF N° 07

Destinazione

Il POLIGRIP M 16 è un adesivo poliuretano ad alta fluidità da utilizzarsi esclusivamente come prima mano rinforzante per materiali assorbenti.

E' particolarmente indicato per pellami e cuoio molto ingrassati.

Per ottenere migliori risultati è possibile usarlo con l'aggiunta di attivatore (quale il POLYDUR PU o il DESMODUR RFE) in ragione del 2-5 % in peso.

Istruzioni per l'uso

1. Prima dell'uso agitare il contenitore capovolgendolo ripetutamente.
2. Applicare l'adesivo con pennello su materiali preventivamente irruviditi.
3. Dopo circa 15 minuti dalla spalmatura, applicare la seconda mano di adesivo poliuretano (delle serie POLIGRIP per gli incollaggi primari).
4. I materiali spalmati con POLIGRIP M 16, se mantenuti esenti da polvere ed altre impurità, sono utilizzabili per la seconda mano di adesivo poliuretano anche a distanza di molti giorni.

Note ed Osservazioni

Viscosità: Il valore di viscosità viene determinato con viscosimetro Brookfield RVF, girante RV3 e velocità 100 rpm.

Stoccaggio: POLIGRIP M 16 conservato nelle confezioni originali ben sigillate ad una temperatura compresa fra 15 e 30°C, può essere immagazzinato per circa 12 mesi senza sostanziali modifiche di viscosità.

Pulizia: Per pulire superfici sporche di POLIGRIP M 16 è sufficiente passare un panno imbevuto di DILUENTE R.

Confezioni

Latte da 15 kg netti.